



GRAISSE VERTE

Graisse adhésive extrême pression

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Graisse verte de grade NLGI 2, formulée avec un savon de lithium, d'une huile minérale, d'un agent d'adhésivité, et d'additifs extrême pression, anticorrosion et anti-oxydants
- Graisse lisse très adhérente et filante de couleur verte
- Marine, totalement immergeable
- Insoluble dans l'eau même salée, chaude ou froide
- Résiste à la vapeur, aux acides, projections de sel, produits lessiviels, intempéries...
- Haut pouvoir lubrifiant hydrodynamique
- Protection supérieure en usage très sévères
- Extrêmes pressions
- Protège de la corrosion
- Tenue en température : -20°C à +140°C

DOMAINES D'APPLICATION

- Roulements, engrenages nus, paliers lisses, sellettes, joints de cardans, glissières, axes et articulations, guides à billes, filetages, goupille de montage, crémaillères, chaînes, moyeux...

MODE D'EMPLOI

- S'assurer que les surfaces à lubrifier soient sèches, propres : ni huile ou graisse
- Dans le cas contraire dégraisser à l'aide du ZEROTRICLO+ Réf. : 005155
- Application au pinceau ou à la spatule
- Application à l'aide d'un pistolet, pompe à graisse

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE

Caractéristiques	Unités	Valeurs types	Normes
Nature de l'épaississant	-	Lithium	-
Couleur	-	Verte	-
Aspect	-	Lisse, filant	-
NLGI Grade	-	2	-
Viscosité de l'huile de base à 40°C	mm ² /s	100-150	ASTM D 445
Point d'écoulement	°C	< -20	NF T 60 105
Pénétration travaillée 60 coups	0,1 mm	265-295	ASTM D 217
Point de goutte	°C	> 180	ISO 22286
Densité (à 20 °C)	-	0,890-0,920	MO L 01 - A
4-Billes, charge de soudure	Kgf	315	ASTM D 2596
4-Billes, diam d'usure (40 kg, 1h)	mm	<0,6	ASTM D 2266
Ressuage (40°C, 18 h)	%	<1	NF T 60 191

CONDITIONNEMENT

- Cartouche 400g x 12 Code produit : 005373
- Aérosol 650/400ml x 12 Code produit : 005371 (Voir fiche produit)

STOCKAGE

- Stocker dans les récipients d'origine fermés à l'abri des intempéries et des écarts importants de température

Cette fiche technique a été établie le 24/11/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.