



## GALVA BRILLANT

Galvanisation à froid brillant

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Retouche des pièces galvanisées
- Protection des cordons de soudure
- Double protection chimique et mécanique
- Très bonne tenue à la corrosion : 2000h au test du brouillard salin test ASTM B117
- Utilisable à basse température
- Résiste sans altération jusqu'à 350°C
- Pulvérisation fine offrant un magnifique aspect métallisé
- Pouvoir couvrant : 3 à 4m<sup>2</sup> selon le support et l'épaisseur
- Pureté de l'aluminium : 98%
- Pureté du zinc : 99%
- Epaisseur d'une couche : ≈ 30 µm

### DOMAINES D'APPLICATION

- S'applique sur les retouches de pièces galvanisées, cordons de soudure, métaux ferreux, acier, fer, alliages...
- Charpentes métalliques, huisseries, portails, escaliers, pylônes, carrosserie, auto, remorques tuyauterie, chaudières, cuves...

### MODE D'EMPLOI

- Pour que la GALVA BRILLANT accroche parfaitement, il est impératif de bien dégraisser, poncer, brosser, lessiver, dépolir et sécher parfaitement les surfaces
- Eviter de peindre lorsque la température est inférieure à 5°C
- Secouer l'aérosol tête en bas durant 1 à 2 minutes, la bille mélangera les solvants, résines et pigments
- Débuter la pulvérisation en déplaçant l'aérosol, tête en haut à 15/25 cm du support
- Pulvériser en bandes se chevauchant légèrement et ne jamais tenir l'aérosol immobile dans la même direction pour éviter les coulures
- Pour obtenir un bon pouvoir couvrant, alternez vos mouvements de gauche à droite et de haut en bas
- Faites des couches fines et répétées plutôt qu'une seule qui coulera
- Attendre 30 minutes entre les couches
- Le séchage complet intervient au bout de 24 heures
- Une fois le travail terminé, on retourne l'aérosol, on appuie sur le diffuseur pour purger tout le dispositif de pulvérisation. Maintenir sous pression jusqu'à l'arrivée unique du gaz propulseur
- Nettoyer si nécessaire le diffuseur avec du white spirit

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

• État physique :	Liquide
• Couleur :	Aluminium
• Odeur :	Solvant organique
• Point éclair :	< 0°C
• Pont d'ébullition :	< 0°C
• Masse volumique :	0.882 g/cm <sup>3</sup>

### CONDITIONNEMENT

- Aérosol 650/500ml x 12 Code produit : 005811

### STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

Cette fiche technique a été établie le 19/11/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.