



GALVA MAT TRIPLE PROTECTION

Galvanisation à froid mat 3 en 1

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Protections : ANTICO - ANTI RAYURES & ABRASIONS - IMPERMEABLE
- Poudre de zinc pur à 99% associée à des solvants et des résines synthétiques ultra résistantes
- 80% de zinc dans le film sec
- Excellente tenue à la corrosion : 3000h au test du brouillard salin test ASTM B117 résiste aux effets de la corrosion et aux altérations venant de l'extérieur (humidité, salinité, agression chimique).
- Résiste sans altération jusqu'à 450°C
- Recouvrable par une peinture ou vernis de finition, utilisable en apprêt
- Effet déperlant
- Grand pouvoir couvrant : 3 à 4m² selon le support et l'épaisseur
- Application en couche épaisse sans aucune coulure
- Pureté du zinc : 99%
- Epaisseur d'une couche : ≈ 30 µm
- Utilisable en peinture d'apprêt, très bon accrochage sur les aciers nus

DOMAINES D'APPLICATION

- S'utilise pour protéger de la corrosion les métaux ferreux et non ferreux...
- Traitement anticorrosion et masquage des cordons de soudure
- Charpentes métalliques, huisseries, portails, escaliers, pylônes, carrosserie auto, remorques, tuyauterie, chaudières, cuves...

MODE D'EMPLOI

- Pour que la GALVA MAT TRIPLE PROTECTION accroche parfaitement, il est impératif de bien dégraisser, poncer, brosser, lessiver, dépolir et sécher parfaitement les surfaces
- Eviter de peindre lorsque la température est inférieure à 5°C
- Secouer l'aérosol tête en bas durant 1 à 2 minutes, la bille mélangera les solvants, résines et pigments
- Débuter la pulvérisation en déplaçant l'aérosol, tête en haut à 15/25 cm du support
- Pulvériser en bandes se chevauchant légèrement et ne jamais tenir l'aérosol immobile dans la même direction pour éviter les coulures
- Pour obtenir un bon pouvoir couvrant, alternez vos mouvements de gauche à droite et de haut en bas
- Faites des couches fines et répétées plutôt qu'une seule qui coulera
- Attendre 30 minutes entre les couches
- Le séchage complet intervient au bout de 24 heures
- Une fois le travail terminé, on retourne l'aérosol, on appuie sur le diffuseur pour purger tout le dispositif de pulvérisation. Maintenir sous pression jusqu'à l'arrivée unique du gaz propulseur
- Nettoyer si nécessaire le diffuseur avec du white spirit

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| • État physique : | Liquide |
| • Couleur : | Gris souris |
| • Odeur : | Solvant organique |
| • Point éclair : | < 0°C |
| • Point d'ébullition : | < 0°C |
| • Masse volumique : | 1.408 g/cm ³ |

CONDITIONNEMENT

- Aérosol 650/500ml x 12 Code produit : 005831

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

Cette fiche technique a été établie le 18/11/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.