



CUIVROJELT

Revêtement anticorrosion au cuivre

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Revêtement cuivré métallisé anticorrosion
- Double protection électrochimique cuivre et résine
- Film semi-flexible à conductivité thermique élevée facilitant le thermo soudage
- Résiste sans altération jusqu'à 350°C
- Très bonne résistance à la rayure
- Excellente tenue à la corrosion en atmosphère marine : 2000 heures au test du brouillard salin
- Séchage rapide

DOMAINES D'APPLICATION

- Idéal pour la protection et finition sur les tuyauteries, chaudières, sanitaires,
- Univers plomberie et chaudronnerie
- Utilisable également en peinture de décoration

MODE D'EMPLOI

- Pour que le CUIVROJELT accroche parfaitement, il est impératif de bien dégraisser, poncer, brosser, lessiver, dépeussier et sécher parfaitement les surfaces
- Eviter de peindre lorsque la température est inférieure à 5°C
- Secouer l'aérosol tête en bas durant 1 à 2 minutes, la bille mélangera les solvants, résines et pigments
- Débuter la pulvérisation en déplaçant l'aérosol, tête en haut à 15/25 cm du support
- Pulvériser en bandes se chevauchant légèrement et ne jamais tenir l'aérosol immobile dans la même direction pour éviter les coulures
- Pour obtenir un bon pouvoir couvrant, alternez vos mouvements de gauche à droite et de haut en bas
- Faites des couches fines et répétées plutôt qu'une seule qui coulera
- Attendre 30 minutes entre les couches
- Le séchage complet intervient au bout de 24 heures
 - Une fois le travail terminé, on retourne l'aérosol, on appuie sur le diffuseur pour purger tout le dispositif de pulvérisation. Maintenir sous pression jusqu'à l'arrivée unique du gaz propulseur
- Nettoyer si nécessaire le diffuseur avec du white spirit

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

• État physique :	Liquide
• Couleur :	Cuivre
• Odeur :	Solvant organique
• Point éclair :	< 0°C
• Pont d'ébullition :	< 0°C
• Masse volumique :	0,910 g/cm ³

CONDITIONNEMENT

- Aérosol 650/400ml x 12
- Code produit : 005881

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

Cette fiche technique a été établie le 19/11/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.